

xpress

STEP™

SPRAY FLOORING ADHESIVE


For Approved Commercial

SHEET VINYL & LVT



+ 32°F (+0°C)

1.



68°F
(20°C)

- Store adhesive at a minimum temperature of 68°F (20°C) for 24 hours prior to installation.
- Condition flooring per manufacturer's recommendations.

- Almacene el adhesivo a una temperatura mínima de 68°F (20°C) 24 horas antes de la instalación.
- Prepare el piso de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

2.



- Ensure substrate, flooring and surrounding areas are clean and dust free.
- Damp-mop substrate if dust is present.
- Only use Portland based patching and leveling compounds.

- Asegúrese que el sustrato, el piso y áreas adyacentes estén limpias y libres de polvo.
- Limpie el sustrato con un trapiador/trapo húmedo si hay polvo presente.
- Utilice solamente productos a base de cemento Portland para reparación y nivelación.

3.



- Wipe hand across surface.
- If dust transfers, substrate is not clean.

- Pase la mano por encima de la superficie.
- Si se transfiere polvo, la superficie no está limpia.

4.



- HVAC must be continuously operated for a minimum of 48 hours at a temperature between 65°F-95°F (20°C-35°C) and a relative humidity between 30%-60% prior to, during and following installation.

- Sistema de ventilación (HVAC) debe funcionar de forma continua durante un mínimo de 48 horas a una temperatura entre 65° y 95 °F (20 °C y 35°C) y una humedad relativa entre 30% -60% antes, durante y después de la instalación.


5.



- Protect from overspray with a spray shield, drop cloths, paper or masking.

- Proteja las estructuras adyacentes al piso con plástico, cartón, cinta adhesiva y/o cobertura de tela.


6.



- Shake aerosol can well. Remove black cap.

- Agite bien la lata de aerosol. Remueva la tapa.

7.



- Stand straight up to spray. Hold can upside down, approximately 20-30 inches (50-76 cm) horizontally from the substrate, aim at floor and press tip with finger.
- Walk right to left smoothly to achieve results in photo on reverse side. Adhesive should spray out in a wide mist and fall similar to snow.

NOTE:
Spraying in a sweeping motion may result in an inconsistent spray pattern.
Excess buildup or inconsistent spray pattern on substrate may cause telegraphing.
Avoid extremely heavy application.

- Permanezca parado, derecho al rociar el adhesivo. Sostenga la lata boquilla abajo, aproximadamente 20-30 pulgadas (50-76 cm) horizontalmente hacia el suelo/piso/superficie. Apunte hacia el suelo/piso/superficie y presione la boquilla con el dedo.
- Camine de derecha a izquierda suavemente, para lograr los resultados que se ven en la foto de atrás. El adhesivo deber ser rociado con un patrón amplio y debe caer como nieve.

NOTA:
Rociar con el brazo extendido sin doblar la muñeca de otra manera resultará con un patrón inconsistente.
Un exceso de adhesivo o un patrón de rociado inconsistente pueden causar que se vea un defecto de aplicación denominado "telegraphing".

Coverage

150-185 sq.ft.

Per can

Rendimiento

150-185 sq.ft.

De radialata

8.



- To ensure optimal spray pattern, remove any adhesive build up that may occur during the application process.
- Para asegurar un patrón de rociado óptimo, quite cualquier exceso de adhesivo a la salida de la boquilla que pueda acumularse durante el proceso de aplicación.

9.



- If overspray occurs, it may be removed with a damp cloth while the adhesive is still wet.
- Si ocurre salpicaduras, éstas se pueden limpiar fácilmente con un trapo húmedo mientras el adhesivo este todavía húmedo.

10.




- Allow adhesive to dry until there is no adhesive transfer when lightly touched. (10-20 min)
- High humidity and/or low temperature increases tack time.
- Deje que el adhesivo seque hasta que no haya transferencia del adhesivo al dedo cuando lo toca suavemente. (10-20 minutos)
- Una humedad ambiental alta o una temperatura baja pueden aumentar el tiempo que se necesita para que el adhesivo se sienta pegajoso.

11.



- Open time after application is 3 hours. While open, ensure that adhesive is not contaminated by dust.
- El tiempo para trabajar con este pegamento es de 3 horas, durante este tiempo asegúrese que el pegamento no haya sido contaminado con el polvo.

12.




- Follow flooring manufacturer's recommendations for installation. Position flooring, ensure proper alignment before application of pressure. Reposition as necessary.
- Roll flooring with a 75-100 lb. (45 kg) roller within 1 hour after installation to complete the bonding process. After rolling, floor is ready for all access.
- Siga las recomendaciones del fabricante del piso para la instalación. Para el piso, asegurar la alineación correcta antes de aplicar presión. Vuelva a colocar si es necesario.
- Pase un rodillo de 75-100 libras (45 Kg) por encima del piso en un plazo de 1 hora después de la instalación para completar el proceso de adherencia. Después de aplicar presión con el rodillo, el piso esta listo para ser usado.

13.




- Flooring may be heat-welded 1 hour after installation.
- Floor is open to all traffic immediately after installation.
- El piso puede ser soldado al calor una 1 hora después de la instalación.
- El piso está listo y abierto a todo el tráfico inmediatamente después de la instalación.



Coverage Per Can
150-185 ft² (14-17.2 m²)
Match spray pattern by placing guide on floor.

Rendimiento por lata
150-185 ft² (14-17.2 m²)
Compare el patrón de rociado colocando la guía en el piso.

For sheet vinyl applications only,
seams & perimeter double coverage.



CAUTION: CONTENTS UNDER PRESSURE. Do not puncture or incinerate container. Do not expose to heat or store at temperatures above 120 °F. Avoid contact with eyes and prolonged contact with skin. Use with adequate ventilation. Do not take internally. FIRST AID: In case of contact with eyes, flush thoroughly with water. If irritation persists, get medical attention. For skin contact, wash with soap and water. If ingested, do not induce vomiting. Contact physician. Keep Out Of Reach Of Children.

ADVERTENCIA: EL CONTENIDO BAJO PRESIÓN. No perforar ni incinerar el recipiente. No exponga al calor ni almacene a temperatura por encima de 120 °F. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel. Usar con ventilación adecuada. No ingerir. PRIMEROS AUXILIOS: en caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua. Si la irritación persiste, busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de ingestión, no provocar el vómito. Comuníquese con el médico. Mantener fuera del alcance de los niños.

xpress
STEP™

MANNINGTON
COMMERCIAL

Ambico®

manningtoncommercial.com

PRODUCT EMERGENCY: 866-359-5602
TRANSPORT EMERGENCY CONTACT:
Within the U.S | CHEMTREC | 800-424-9300
Outside the U.S. | CHEMTREC | +1-703-527-3887

SKU: 803950
DATE: 8/14
REV: Release